



homakoll 188 Prof

Фиксация для гибких напольных покрытий водно-дисперсионная

Предназначен для укладки напольных ПВХ-покрытий (в том числе дизайн-плитки) и ковровых плиток, а также любых гибких напольных покрытий на впитывающие и не впитывающие основания. Клей-фиксатор оптимален для использования при создании «мозаичных» (фигурных) композиций из гибких напольных покрытий.



■ Свойства

- экономичный расход и легкое нанесение, может наноситься валиком
- идеален для фиксации декоративных и защитных ковриков, не оставляет следов на поверхности фиксации
- обеспечивает возможность замены напольных покрытий и плиток без повреждения основания
- оптимален для создания «мозаичных» (фигурных) композиций
- связывает пыль
- обеспечивает высокую прочность к сгибу, применим для использования стульев на роликах и для полов с подогревом
- не содержит летучих органических растворителей

■ Тара и упаковка

Пластиковое ведро 10 кг, 20 кг.

■ Основа

Водная сополимеракриловая дисперсия.

■ Технические характеристики

Химическая основа:	водная сополимеракриловая дисперсия
Цвет:	белый
Плотность, г/см ³ :	1,07
Вязкость, Мпа*с:	2 500-5 000
Показатель pH:	6,0-9,0
Открытое время:	15-20 мин в зависимости от влажности и температуры в помещении, пористости основания
Рекомендуемая температура нанесения, °C:	+15°C...+25°C
Время полного набора прочности:	72 часа
Расход:	100-150 г/м ² , в зависимости от основания и покрытия
Время подсушки:	60 мин
Способ нанесения:	валик или мелкозубчатый шпатель
Срок годности:	12 месяцев
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C

Морозостойкость:	не допускать замораживания
Упаковка:	Пластиковое ведро 10 кг, 20 кг

■ Требования к основанию

Способ подготовки поверхности зависит от типа основания. При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) и СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Основание должно быть ровным и сухим. С него необходимо удалить пыль и загрязнения (остатки старого клея, мастики, воска, жиров), затрудняющие смачивание поверхности водными составами.

Сильно впитывающие и пылящие основания рекомендуется грунтовать водно-дисперсионной грунтовкой, например, homakoll 04C Prof. Во время нанесения и до полного затвердевания клея температура поверхности основания должна быть не ниже +15°C.

■ Применение

Перед применением клей следует тщательно перемешать. Если на поверхности клея образовалась полимерная пленка, ее необходимо удалить. Фиксацию нанести на одну из склеиваемых поверхностей велюровым или поролоновым валиком, или кистью. Для закрепления декоративных и защитных ковриков фиксация наносится на обратную сторону коврика. При приклеивании напольных покрытий рекомендуется наносить фиксацию на основание. В отдельных случаях, для увеличения прочности фиксации (например, при закреплении мелких элементов), состав наносится на обе склеиваемые поверхности. При приклеивании напольного покрытия непосредственно на стяжку, рекомендуется ее предварительное грунтование (например, грунтовкой homakoll 04), при фиксации на металлический пол (фальшпол) необходимо нанести клей в два слоя с промежуточной сушкой. Клеевой слой необходимо высушить до образования прозрачной пленки. Время сушки зависит от температуры и влажности в помещении и от толщины клеевого слоя. Рекомендуемое время сушки при нормальных условиях в помещении составляет не менее 60 мин. Для определения времени сушки можно использовать пальцевый тест - сильно прижать палец к клеевому слою и оторвать его. Если клей не переходит на палец, то клеевой слой готов к контактному склеиванию. В случае приклеивания напольных покрытий к не загрунтованным впитывающим основаниям время сушки можно уменьшить на 15-20 минут.

После сушки уложить коврик или напольное покрытие на место склейки и с усилием прижать его к основанию путем прикатывания или приглаживания. Рулонные покрытия рекомендуется приклеивать в два этапа, скатывая и приклеивая сначала одну, затем другую половину рулона.

Для фиксации напольных покрытий на войлочной или вторичной синтетической подосновах, в том числе ковровых плиток на битумной основе рекомендуется увеличить расход клея-фиксатора до 200 г/м², применяя для нанесения мелкозубчатый шпатель или валик с ворсом.

Приклеивание покрытий производить при температуре не ниже 18°C и относительной влажности воздуха не выше 75% (лучше не выше 65%).

■ Способ нанесения

Валик и мелкозубчатый шпатель.

■ Расход

100-150 г/м² в зависимости от основания и покрытия.

■ Гарантийный срок хранения

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C – 12 месяцев.

Не допускать замораживания!